

Peinture de traçage de ligne base solvant mono composant

Références : MARK_

Description :

- Intérieur et extérieur
- Aspect satiné pour limiter l'encrassement et faciliter le nettoyage
- Bonne résistante mécanique à l'abrasion et aux agents chimiques
- Possibilité d'intégrer des charges antidérapantes
- 3 contenances : 1kg, 5 kg et 20 kg.
- Coloris : blanc, jaune, bleu, rouge, vert ou noir.



Descriptif Technique :

Cette peinture est de nature alkyde modifiée mono composant, destinée au marquage de lignes en garantissant une durée de vie du marquage élevée.

- Emploi : Cette peinture s'applique principalement en intérieur et en extérieur sur tous les types de sol

Caractéristiques :

- Aspect du film sec : satiné o Viscosité : 60 secondes, coupe AFNOR n° 4 à 20° C
- Densité de la base : 1.15, Extrait sec en volume : 50 %
- Séchage à une température de 20 ° C et 60 % d'hygrométrie
- Hors poussière : 30 minutes, sec : 6 heures,
- Circulable : 24 heures
- Rendement : environ 75 mètres par litre pour une ligne de 10 cm

Mise en œuvre et préparation du support :

- Appliquer la peinture sur fond sec uniquement
- Dépoussiérer, dégraisser (à l'aide de solvant, de lessive de soude ou de solution d'acide chlorhydrique à 10 %)
- Sur sol non absorbant (glacé ou faiblement poreux) dépolir par meulage, grenailage ou par action chimique
- Eliminer l'ancienne peinture si nécessaire

Informations Complémentaires :

- Application :
 - Nettoyer le matériel d'application avec un diluant immédiatement après l'utilisation
 - Température d'application : entre 5 et 30 °C

Spécifications Techniques et Normes

Classification : AFNOR : famille 1 classe 4