Enduit Souple Rebouchage Fissures 1 kg

Réf : ENSOFIS1

Formulation spéciale pour la réalisation de joints souples et le rebouchage de fissures horizontales et verticales. Peut être peint pour une finition parfaite !

- Mélange de résines et d'adjuvants spécialement formulés pour permettre la réalisation de joints souples sur supports habituels du bâtiment.
- Il apporte des qualités de souplesse, de flexibilité et d'allongement important.
- Il possède une excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment.
- Il peut être peint.
- Nombre de composants : 2
- Aspect : Mat
- Rendement : 140 g/ml (pour une section de 1 x 1 cm)
- Résistance produit chimique : Correcte
- Résistance abrasion : Correcte
- Sec au toucher : 6h
- Remise en circulation : 24h

Coloris : Gris
Conditionnement : A l'unité
Fabriqué en : France
Finition : Mat
Marque : Signals
Poids : 1 kg
Résiste aux produits chimiques : Oui
Résiste à l'abrasion : Oui
T Min. : +7 °C
T° Max. : +25 °C
Type : Base eau
Zone d'utilisation : Intérieur

Etape 1
Le support (Maçonnerie, béton armé, parpaing, brique, pierre, bois, fibro, acier, galva, plâtre) doit être sain, propre, dépoussiéré, sans écaille, non gras.
Etape 2
Pour joints et fissures : mélangez à part égale, en poids ou en volume, le produit avec la charge (50/50 - qualité la plus souple).
Pour les surfaces verticales : possibilité de faire un mélange produit /charge : 40/60.
Dans tous les cas, verser la charge dans le produit, sous agitation (perceuse).
Etape 3
Répartissez le produit à l'aide d'une **spatule.**
Le temps d'utilisation du mélange est de **1h30 à 20 °C.**
Ne pas utiliser si la température est **< à 5°C.**
Etape 4
Votre enduit pour fissures est réalisé.
Il obtient sa souplesse définitive après 4 à 8 jours selon l'épaisseur.
Séchage : 24 h pour 3 mm d'épaisseur.